FASSON
Idéias que trabalham por você™

Fasson PP Metalizado TC* /S692N/PET23

Código F5RB2135
Última atualização: 10/02/2010

Frontal:
Filme de polipropileno biorientado prateado brilhante, com tratamento Top Coating. Boa printabilidade em impressão flexográfica normal e UV, serigrafia rotativa, rotogravura e letterpress.

Gramatura:	N/A
Espessura:	51 µ (46 - 56)
Tratamento Superficial:	Top Coating

Adesivo:
Fasson® S692 é um adesivo transparente permanente, com excelente resistência a UV e boas caracteristicas de adesão à grande variedade de substratos, em especial a apolares.
O Fasson® S692 é aprovado delo BgVV (Europa) e FDA (EUA) para contato direto com alimentos secos ou úmidos, e não gordurosos
A Avery Dennison aconselha testes antes da aplicação em alimentos.

Tipo:	Acrílico
Temperatura mínima de Aplicação:	5 ºC
Temperatura de Serviço:	- 20 ºC a 80 ºC

Protetor:
Poliéster transparente com alta resistência à tração.

Gramatura:	N/A
Espessura:	23 µ (22 -24)
Tração:	N/A
Força de Rasgo:	N/A

Conjunto:

Gramatura Total N/a

Espessura Total 89,5 µ (82 - 97)

Tack mín. 350 N/m (FTM9)

Adesão mín. 180 N/m (FTM 2)

Release 10 - 25 g/1 pol
Gramatura de Adesivo: 17 - 21 g/m²

Aplicações e usos do produto:
Este produto pode ser usado para conversão de rótulos, com boa qualidade de impressão. Dispensa o tratamento corona em linha, por ter tratamento superficial top coating, que aumenta a capacidade de ancoragem de tinta.
Este produto é especialmente indicado para decoração de frascos plásticos não flexíveis e vidros, mas pode ser aplicado em grande variedade de substratos.
Oferece bons resultados de impressão com tintas UV, a base de solvente ou de água.

Durabilidade:
Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25º C e 50% de Umidade Relativa.

Garantia Limitada:
As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos
conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.

EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA.
Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.

AVERY DENNISON

Tel: 0810-12AVERY(28379)
Tel:(54-11)4014-2200
Fax:(54-11)4014-2025
e-mail:ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar

Tel:+55 19 3876-7600
Fax:+55 19 3876-7669
e-mail:ad.br@averydennison.com
www.fasson.com.br

Tel: 1230-070-1108
Tel:(56-2)239-0710
e-mail:ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl

Tel: (57-4)335-6000
Fax:(57-4)331-2838
e-mail:ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co